






Abrasion-resistant coating compositions containing hydrolised silanes and aluminium compounds; coated articles resistant to abrasion and shocks.

Patent number: FR2702486
Publication date: 1994-09-16
Inventor: YVES LECLAIRE; ANNE VANECKHOUTTE
 PHILIPPEROB
Applicant: ESSILOR INT (FR)
Classification:
 - international: **C08K13/02; C09D183/06; C08K13/00; C09D183/06;**
 (IPC1-7): C09D183/06; G02B1/10; G02C7/02
 - european: C08K13/02; C09D183/06
Application number: FR19930002649 19930308
Priority number(s): FR19930002649 19930308

Also published as:

 EP0614957 (A1)
 JP7047613 (A)
 FI941092 (A)
 BR9400834 (A)
 EP0614957 (B1)

more >>

Report a data error

Abstract not available for FR2702486

Abstract of corresponding document: **EP0614957**

Curable composition for antiabrasion coating, including the constituents A - a hydrolysate of an epoxytrialkoxysilane, B - a hydrolysate of a silane of formula (I) in which each of T<1> and T<2> produce an OH group by hydrolytic treatment and Z<1> and Z<2> are unreactive organic groups, C - colloidal silica, D - a specific aluminium catalyst, E - optionally, an organic solvent whose boiling point is between 70°C and 140°C, and the corresponding coated articles, optionally treated against reflections.

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

(19) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

(11) N° de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

2 702 486

(21) N° d'enregistrement national : 93 02649

(51) Int Cl⁵ : C 09 D 183/06 , G 02 B 1/10 , G 02 C 7/02

(12)

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

(22) Date de dépôt : 08.03.93.

(30) Priorité :

(43) Date de la mise à disposition du public de la
demande : 16.09.94 Bulletin 94/37.

(56) Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule.*

(60) Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

(71) Demandeur(s) : *ESSILOR INTERNATIONAL
Compagnie Générale d'Optique forme juridique:
Société Anonyme — FR.*


(72) Inventeur(s) : *Leclaire Yves, Vaneckhoutte Philippe
et Robert Anne.*

(73) Titulaire(s) :

(74) Mandataire : *Marchaison Bernard.*

(54) Compositions de revêtement antiabrasion à base d'hydrolysats de silanes et de composés de l'aluminium, et articles revêtus correspondants résistants à l'abrasion et aux chocs.

(57) L'invention a pour objet une composition durcissable
pour revêtement anti-abrasion comprenant les constituants
A - un hydrolysate d'un époxytrialkoxysilane,
B - un hydrolysate d'un silane de formule (I)



dans laquelle T¹ et T² conduisent chacun à un groupe-
ment OH par traitement hydrolytique et Z¹ et Z² sont des
groupements organiques non réactifs,

C - de la silice colloïdale,
D - un catalyseur d'aluminium spécifique,
E - optionnellement, un solvant organique dont le point
d'ébullition est compris entre 70°C et 140°C.
et les articles revêtus correspondants, éventuellement trai-
tés antireflets.

FR 2 702 486 - A1



Compositions de revêtement antiabrasion à base d'hydrolysats de silanes et de composés de l'aluminium, et articles revêtus correspondants résistants à l'abrasion et aux chocs.

5

La présente invention se rapporte au domaine des compositions polysiloxanes thermodurcissables, plus particulièrement celles obtenues par hydrolyse et prépolymérisation d'alkoxysilanes organo-fonctionnels et qui sont susceptibles d'être utilisées pour revêtir et protéger contre l'abrasion des articles en matériau organique, en particulier des lentilles ophtalmiques.

10

Les lentilles ophtalmiques en matériau organique transparent, ou verre organique, plus léger que le verre minéral, sont maintenant d'un usage très répandu.

15

Les verres organiques présentent cependant l'inconvénient d'être plus sensibles à la rayure et à l'abrasion que ne le sont les verres minéraux classiques.

Il est donc usuel de protéger les verres organiques par application sur leur surface d'une composition durcissable par voie thermique ou photochimique conduisant à un revêtement anti-abrasion.

20

Une technique connue pour former des revêtements anti-abrasion consiste à polymériser des alkoxysilanes en présence de dérivés de l'aluminium.

A titre d'exemple de brevet portant sur cette technique, on peut citer le brevet US 4 211 823, décrivant des compositions renfermant :

25

- un hydrolysat d'un silane possédant un groupement époxy et pas moins de deux groupements alkoxy directement liés à l'atome de silicium,
- de fines particules de silice,
- certains chélates d'aluminium,

30

dans un milieu solvant renfermant plus de 1 % en poids d'eau, et qui sont utilisés pour revêtir des substrats en matière plastique.

Les revêtements obtenus à partir de ces compositions présentent l'inconvénient de fragiliser au niveau mécanique, et plus particulièrement au niveau du choc multidirectionnel, le substrat sur lequel ils sont appliqués.

35

En outre, ces revêtements ont une résistance à l'abrasion et à la rayure qui décroît de façon très importante lorsqu'ils sont associés à un revêtement anti-reflets, constituée d'un dépôt de matériaux diélectriques et plus

particulièrement d'oxydes métalliques, sur la surface du revêtement anti-abrasion.


La présente invention a pour but de fournir une composition polysiloxane thermodurcissable, renfermant des composés de l'aluminium, pour l'obtention de revêtements résistants à l'abrasion, même lorsque ceux-ci sont associés à une couche anti-reflets, et qui ne fragilisent pas, où à un degré moindre que les revêtements de l'art antérieur, le substrat sur lequel ils sont appliqués.

La présente invention a encore pour but de fournir une composition stable dans le temps, conduisant, par durcissement, à un revêtement qui, outre les propriétés ci-dessus, possède également la transparence requise pour l'application au domaine optique, une bonne adhérence aux substrats en matériau organique, avec absence de craquelures et de préférence une bonne aptitude à la coloration.

Les compositions selon l'invention sont des compositions durcissables pour revêtement anti-abrasion comprenant les constituants suivants :

A - Un hydrolysate d'un silane comportant un groupement époxy et trois groupements alkoxy, ces derniers étant directement liés à l'atome de silicium,

B - Un hydrolysate d'un silane de formule (I)




dans laquelle T1 et T2 sont des groupements qui, par traitement hydrolytique du silane de formule (I), conduisent chacun à un groupement OH,

Z1 et Z2 sont des groupements organiques liés à l'atome de silicium par une liaison Si-C et qui ne comportent pas de groupement susceptible de réagir avec les silanes hydrolysés présents dans la composition,


C - De la silice colloïdale,

D - Un composé de l'aluminium choisi parmi

- les chélates d'aluminium
- les composés de formule (III) ou (IV)



5



dans lesquelles

R et R' sont des groupements alkyles à chaîne linéaire ou ramifiée de 1 à 10 atomes de carbone,

10

Rⁿ est un groupement alkyle à chaîne linéaire ou ramifiée de 1 à 10 atomes de carbone, un groupement phényle, un groupement -OCR où R a la signification indiquée ci-dessus,


et n est un nombre entier de 1 à 3,

15

E - Un solvant organique dont le point d'ébullition T, à pression atmosphérique est compris entre 70 et 140°C, ce constituant étant présent lorsque le composé de l'aluminium D est un chélate d'aluminium.

20

Le constituant A de la composition est préférentiellement un hydrolysate d'un époxy silane répondant à la formule (V)



25

dans laquelle

R¹ est un groupement alkyle de 1 à 6 atomes de carbone, préférentiellement un groupement méthyle ou éthyle,

30

R² est un groupement méthyle ou un atome d'hydrogène,

a est un nombre entier de 1 à 6,

b représente 0, 1 ou 2.

Des exemples de tels époxy silanes sont le γ -glycidoxypropyltriméthoxysilane ou le γ -glycidoxypropyltriéthoxysilane.

35

On utilise préférentiellement le γ -glycidoxypropyl triméthoxysilane.

En ce qui concerne le constituant B, il a été constaté que celui-ci, utilisé en combinaison avec le constituant A, permet de diminuer la rigidité du revêtement final obtenu et d'accroître la résistance aux chocs du verre revêtu correspondant, tout en préservant de bonnes qualités de résistance à l'abrasion.

Pour l'obtention du constituant B, le silane de formule (I) utilisé comporte deux groupements T 1 et T 2, engagés dans une liaison avec le silicium et qui, par traitement hydrolytique du dit silane, conduisent chacun à un groupement hydroxy, de sorte que le silane de formule (I) hydrolysé est un disilanol.

T 1 et T 2 sont choisis indépendamment l'un de l'autre parmi, par exemple, les atomes de chlore, d'hydrogène, des groupements acyloxy ou préférentiellement, des groupements alkoxy de 1 à 10 atomes de carbone.

Les groupements Z1 et Z2 du silane de formule (I), de préférence, ne comportent pas de groupement susceptible de réagir avec les silanes hydrolysés présents dans la composition, tels que des groupements SiOH ou des groupements pontants tels que des groupements époxy.

Z1 et Z2 sont choisis préférentiellement et indépendamment l'un de l'autre parmi les groupements alkyles de 1 à 10 atomes de carbone ou les groupements aryle, de 1 à 10 atomes de carbone tels que le groupement phényle.

Des exemples de silanes de formule (I) sont le diméthyldiméthoxysilane, le diméthyldiéthoxysilane, le méthylphényldiméthoxysilane.

Les hydrolysats des silanes sont préparés de façon connue en soi. Les techniques exposées dans le brevet US 4 211 823 peuvent être utilisées. On peut, par exemple, mélanger les silanes et effectuer ensuite l'hydrolyse du mélange.

On préfère en outre utiliser pour l'hydrolyse une quantité d'eau stoechiométrique, c'est à dire une quantité molaire en eau correspondant au nombre de moles de fonctions susceptibles d'engendrer des silanols (par exemple Si O Alkyle, Si Cl, Si H).

Le constituant C de la composition est de la silice colloïdale, c'est à dire de fines particules de silice dont le diamètre est, de préférence,

inférieur à 50 m μ en dispersion dans un solvant, préférentiellement alcoolique.

Un exemple d'une telle silice colloïdale est la silice Nissan Sun Colloid Mast qui renferme 30 % de matière solide SiO₂ en suspension dans le méthanol.

Le constituant D est un composé de l'aluminium, qui joue le rôle de catalyseur de durcissement de la composition.

Il est choisi parmi les chélates d'aluminium ou les composés de formules (III) ou (IV) détaillées précédemment.

Un chélate d'aluminium est un composé formé en faisant réagir un alcoolate ou un acylate d'aluminium avec des agents séquestrants exempts d'azote et de soufre, contenant de l'oxygène comme atome de coordination.

Le chélate d'aluminium est de préférence choisi parmi les composés de formule (II)



dans laquelle X est un groupement OL où L est un groupement alkyle de 1 à 10 atomes de carbone,

Y est au moins un coordinat produit à partir d'un composé de formule (1) ou (2)



dans lesquelles

M¹, M², M³ et M⁴ sont des groupements alkyles de 1 à 10 atomes de carbone

et v prend les valeurs 0, 1 ou 2.

Comme exemples de composés de formule (II), on peut citer l'acétylacétonate d'aluminium, l'éthylacétoacétate bisacétylacétonate d'aluminium, le biséthylacétoacétate acétylacétonate d'aluminium, le di-n-butoxide monoéthylacétoacétate d'aluminium, le diisopropoxyde monométhylacétoacétate d'aluminium.

Comme composés de formule (III) ou (IV), on choisit préférentiellement ceux pour lesquels R' est un groupement isopropyle ou éthyle, R et R" sont des groupements méthyles.

On peut utiliser comme constituant D un ou plusieurs des composés de formule (II), (III) ou (IV).

Le constituant D est utilisé dans des proportions permettant d'obtenir le durcissement des compositions selon l'invention, en une

durée de l'ordre de quelques heures, à des températures de l'ordre de 100°C.

Il est généralement utilisé dans une proportion de 0,1 à 5 % en poids du poids total de la composition.

5

Lorsque le constituant D est un chélate d'aluminium, la composition comporte en outre un constituant E qui est un solvant organique dont le point d'ébullition T, à pression atmosphérique, est compris entre 70 et 140°C.

10

Le constituant E, nécessaire lorsque le constituant D est un chélate d'aluminium, peut être aussi utilisé lorsque le constituant D est choisi parmi les composés de l'aluminium de formule (III) ou (IV) mais il n'est pas indispensable dans ce cas.

15

Comme constituant E, on peut utiliser l'éthanol, l'isopropanol, l'acétate d'éthyle, la méthyléthylcétone, le tétrahydropyrane.

20

Les compositions selon l'invention peuvent également renfermer d'autres solvants organiques (autre le constituant E), de préférence alcooliques, tels que le méthanol, qui servent à ajuster la viscosité des compositions.

25

On utilise préférentiellement les proportions en poids suivantes pour les différents constituants de la composition :

- de 130 à 230 parties du constituant A
- de 20 à 150 parties du constituant B
- de 200 à 800 parties du constituant C
- de 5 à 20 parties du constituant D
- de 20 à 50 parties du constituant E, lorsque le constituant E est présent.

30

En outre, et d'une manière générale, on préfère les compositions dont l'extrait sec théorique renferme de 5 à 20 % en poids de matières solides provenant du constituant B, préférentiellement de 8 à 16 % en poids, le domaine optimal variant de 10 à 15 % en poids.

35

Les compositions de l'invention donnant les meilleures propriétés renferment au moins 40 % de matière solide (SiO₂) provenant du constituant C dans l'extrait sec théorique, de préférence de l'ordre de 50 %.

Par poids en matières solides provenant des constituants A ou B, on entend le poids calculé en unité $Q_k \text{ Si O}_{(4-k)/2}$ dans lesquelles Q

est un groupement organique directement lié à l'atome de silicium par une liaison Si-C et $Q_k \text{SiO}(4-k)/2$ provient de $Q_k \text{Si R}''(4-k)$ ou Si-R'' engendre SiOH par traitement hydrolytique, et k désigne 0, 1 ou 2.

5 Par poids en matières solides provenant du constituant C, on entend le poids en SiO_2 .

Le poids en extrait sec théorique (EST) est le poids total calculé de matières solides provenant des constituants A, B et C, additionné du poids du constituant D.

10 Les compositions selon l'invention comprennent de préférence au moins 1 % en poids d'eau.

Cette eau peut provenir d'une hydrolyse incomplète des silanes de départ ou de la réaction de condensation des silanols formés au cours de cette hydrolyse.

15 L'eau peut encore être ajoutée aux compositions, soit directement, soit par l'intermédiaire de solvants organiques qui contiennent eux-mêmes un certain pourcentage d'eau.

20 Les compositions peuvent aussi inclure divers additifs tels que des agents tensio-actifs favorisant un meilleur étalement de la composition sur la surface à revêtir, des absorbeurs UV ou des pigments.

25 Les articles revêtus selon l'invention sont des articles en matériau organique, plus particulièrement ceux utilisés dans le domaine ophtalmique et spécialement en matériau organique obtenu par polymérisation du di(allylcarbonate) de diéthylène glycol ou du di(allyl carbonate) de bis phénol A.

En ce qui concerne la mise en oeuvre, les compositions peuvent être appliquées par toute technique appropriée connue en soi : trempé, centrifugation, notamment.

30 Elles sont ensuite durcies thermiquement dans une gamme de température variant de 60°C à 200°C .

Après durcissement de la composition, un revêtement anti-reflets peut être formé en surface du revêtement anti-abrasion.

35 Un revêtement anti-reflets est constitué d'un film mono ou multicouche, de matériaux diélectriques, tels que SiO , SiO_2 , Si_3N_4 , TiO_2 , ZrO_2 , Al_2O_3 ou MgF_2 ou des mélanges de ceux-ci, par dépôt sous vide ou par pulvérisation ionique, et il devient ainsi possible d'empêcher l'apparition d'une réflexion à l'interface lentille-air. Dans le cas où la pellicule comprend une seule couche, son épaisseur doit être

égale à $\lambda/4$ où λ est une longueur d'onde comprise entre 450 et 650 nm.

Dans le cas d'un film multicouche comportant 3 couches, on peut utiliser une combinaison correspondant à des épaisseurs respectives $\lambda/4 - \lambda/2 - \lambda/4$, ou $\lambda/4 - \lambda/4 - \lambda/4$.

On peut en outre utiliser un film équivalent formé par plus de deux couches, à la place de l'une quelconque des couches faisant partie des trois couches précitées.

Un des objets de l'invention est donc constitué d'un article en matériau organique, porteur d'un revêtement anti-abrasion tel que décrit précédemment, lui-même revêtu d'au moins une couche anti-reflets.

Les exemples suivants illustrent l'invention de façon plus détaillée mais non limitative.

Pour l'appréciation des propriétés des verres revêtus obtenus dans les exemples on a mesuré :

- la résistance à l'abrasion, par la valeur obtenue au test BAYER pratiqué conformément à la norme ASTM F735.81.
Une valeur élevée au test BAYER correspond à un degré élevé de résistance à l'abrasion.
- La résistance à la rayure par le test à la laine d'acier.
On utilise de la laine d'acier extra fine n° 000 STARWAX.
Avec un morceau de laine d'acier d'environ 3 cm sur 3 cm plié sur lui-même, on effectue 10 aller-retours en frottant le verre revêtu dans le sens des fibres avec une pression constante lors de cette opération.
Le verre est ensuite essuyé avec un chiffon sec, puis rincé à l'alcool.
On apprécie ensuite visuellement l'état du verre et l'on attribue une notation en fonction de la graduation suivante :

0	aucune rayure observée
1	verre très peu rayé (0 à 5 rayures)
2	verre peu rayé (jusqu'à 20 rayures)
3	verre assez rayé (jusqu'à 50 rayures)
4	verre très rayé (nombre de rayures supérieur à 50)
5	substrat nu (ORMAD®).
- la résistance aux chocs par le test de la chute de bille.

On fait tomber des billes avec une énergie croissante au centre du verre revêtu jusqu'à l'étoilement ou la cassure de celui-ci.

On calcule ensuite l'énergie moyenne de rupture du verre revêtu.

- l'aspect du verre revêtu, effectué par contrôle visuel.

5

Le classement est le suivant :

bien pour un verre transparent sans aucune imperfection

acceptable pour un verre très légèrement diffusant

non satisfaisant pour un verre diffusant ou présentant des imperfections de surface.

10

- l'adhérence du revêtement :

Un test d'adhérence est effectué suivant la norme AFNOR 76 FNT 30-038, qui conduit à un classement de 0 à 5 degrés.

Il consiste à entailler le revêtement à l'aide d'un cutter, suivant un réseau quadrillé de lignes d'incision, à appliquer un ruban adhésif au revêtement ainsi quadrillé et à essayer de l'arracher à

15

l'aide de celui-ci.

Les résultats sont considérés comme bons au degré zéro c'est-à-dire que les bords des incisions pratiquées demeurent parfaitement lisses, et aucun des carrés qu'elles délimitent ne se

20

détache, et ceci même après que la lentille revêtue ait été plongée dans un bain d'eau bouillante pendant 30 minutes.

Les proportions, pourcentages et quantités mentionnés dans les exemples sont des proportions, pourcentages et quantités en poids sauf précision contraire.

25

Le glycidoxypropyltriméthoxysilane est désigné par GLYMO.

Le diméthyl-diéthoxysilane est désigné par DMDES.

EST signifie extrait sec théorique.

30

EXEMPLE 1

On fait tomber goutte à goutte 40,85 parties d'acide chlorhydrique 0,1 N dans une solution qui contient 152,6 parties de GLYMO et 24,5 parties de DMDES.

35

La solution hydrolysée est agitée 24 heures à température ambiante puis on ajoute 400 parties de silice colloïdale à 30 % dans le méthanol, 150 parties de méthanol, 10 parties d'acétylacétate d'aluminium et 29,8 parties d'éthylcellosolve.

On ajoute à la composition une petite quantité d'agent tensio-actif, améliorant la capacité d'étalement de cette composition.

L'extrait sec théorique de la composition (EST) renferme de l'ordre de 5 % en matière solide provenant du DMDDES hydrolysé.

5 Des lentilles ophtalmiques ORMA[®] en verre organique constitué d'un polymère de di(allylcarbonate) de diéthylène glycol, d'une épaisseur au centre de 2 mm sont revêtues par dip coating, puis soumises à une précuisson de 15 minutes à 60°C. Elles sont ensuite passées à l'étuve à 100°C pendant 3 heures.

10

EXEMPLE 2

On fait tomber goutte à goutte 42,9 parties d'acide chlorhydrique 0,1 N dans une solution contenant 135,7 parties de GLYMO et 49 parties de DMDDES.

15

La solution hydrolysée est agitée 24 heures à température ambiante puis on ajoute 8,8 parties d'acétylacétionate d'aluminium, 26,5 parties d'éthylcellosolve, 400 parties de silice colloïdale à 30 % dans le méthanol et 157 parties de méthanol.

20

On ajoute une petite quantité d'agent tensio-actif.

L'EST de la composition renferme de l'ordre de 10 % en matière solide provenant du DMDDES hydrolysé.

La composition est appliquée sur une lentille ORMA[®] d'épaisseur au centre de 2 mm puis traitée de la même façon que dans l'exemple 1.

25

EXEMPLE 3

On fait tomber goutte à goutte 80,5 parties d'acide chlorhydrique 0,1 N dans une solution contenant 224 parties de GLYMO et 120 parties de DMDDES.

30

La solution hydrolysée est agitée 24 heures à température ambiante puis on ajoute 718 parties de silice colloïdale à 30 % dans le méthanol, 15 parties d'acétylacétionate d'aluminium et 44 parties d'éthylcellosolve.

On ajoute une petite quantité d'agent tensio-actif.

35

L'EST de la composition renferme de l'ordre de 13 % en matière solide provenant du DMDDES hydrolysé.

La composition est appliquée sur une lentille ORMA[®] d'épaisseur au centre de 2 mm puis traitée de la même façon que dans l'exemple 1.

EXEMPLE 4

On opère conformément à l'exemple 2, mais en utilisant 100 g de GLYMO et 96 g de DMDES.

L'EST de la composition renferme de l'ordre de 20 % en matière solide provenant du DMDES hydrolysé.

EXEMPLE 5 (comparatif)

On fait tomber goutte à goutte 39 parties d'acide chlorhydrique 0,1 N dans 170 parties de GLYMO.

La solution hydrolysée est agitée 24 heures à température ambiante puis on ajoute 400 parties de silice colloïdale à 30 % dans le méthanol, 11 parties d'acétylacétionate d'aluminium, 33 parties d'éthylcellosolve et 147 parties de méthanol.

Les lentilles revêtues des exemples 1 à 5 sont testées et les résultats sont rassemblés dans le tableau I.

En réf, on a indiqué les résultats donnés par une lentille ORMA[®] non revêtue.

TABLEAU I

	Ex 1	Ex 2	Ex 3	Ex 4	Ex 5	Ref
Laine d'acier	0-0,5	0	0	0,5-1	0	5
Test chute de bille (E rupture en mJ)	500	569	687	559	383	-
Aspect	bien	bien	bien	acceptable	bien	bien
Adhérence	bonne					

EXEMPLES 6 à 9

Chacune des lentilles revêtues obtenues dans les exemples 1 à 4 est traitée anti-reflets.

Les compositions de revêtement des exemples 6 à 9 correspondent respectivement à celles des exemples 1 à 4.

Les lentilles sont traitées anti-reflets par déposition sous vide par la technique d'évaporation d'un film multicouche à base d'oxyde de titane et de silicium d'une épaisseur globale de l'ordre de 250 nm.

Les lentilles traitées anti-reflets sont testées et les résultats sont rassemblés dans le tableau II.

TABLEAU II

	Ex 6	Ex 7	Ex 8	Ex 9
composition correspondant à l'exemple n°	1	2	3	4
Laine d'acier	0,5 - 1	0,5 - 1	0,5 - 1	0,5-1,5
BAYER	2,3	2,9	3,3	2,5
Aspect	bien	bien	bien	acceptable
Adhérence	bonne			

EXEMPLE 10

On fait tomber goutte à goutte 117,6 parties d'acide chlorhydrique 0,1 N dans un mélange de 330,4 parties de GLYMO et 172,8 parties de DMDES.

La solution hydrolysée est agitée pendant 24 heures à température ambiante, puis on ajoute 1066,7 parties de silice colloïdale à 30 % dans le méthanol et 100 parties de méthyléthylcétone.

On ajoute une petite quantité d'agent tensio-actif (1,6 partie en poids).

La composition obtenue est divisée en deux fractions égales : fraction 1 et fraction 2.

La fraction 2 sera utilisée dans l'exemple 11.

On ajoute à la fraction 1, 10,74 parties d'acétylacétionate d'aluminium. La composition est ensuite filtrée puis appliquée sur une lentille ORMAB,

d'épaisseur au centre de 2 mm puis traitée de la même façon qu'à l'exemple 1.

L'énergie de rupture d'une lentille ainsi revêtue est de 540 mJ.

5 **EXEMPLE 11**

On dissout 3,38 parties d' $\text{Al}(\text{OiPr})_3$ dans 20 parties de toluène puis on ajoute une partie d'acide acétique en produisant in situ $\text{Al}(\text{OiPr})_2 (\text{OC} \begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{CH}_3 \end{array})$.

Le mélange est ajouté à la fraction 2 de l'exemple 10.

10 La composition ainsi obtenue est appliquée sur une lentille ORMA[®] d'épaisseur au centre de 2 mm puis traitée de la même façon qu'à l'exemple 1.


L'énergie de rupture d'une lentille ainsi revêtue est de 651 mJ.

Revendications

1. Composition durcissable pour revêtement anti-abrasion comprenant les constituants suivants :

A - Un hydrolysate d'un silane comportant un groupement époxy et trois groupements alkoxy, ces derniers étant directement liés à l'atome de silicium,

B - Un hydrolysate d'un silane de formule (I)



dans laquelle T^1 et T^2 sont des groupements qui, par traitement hydrolytique du silane de formule (I), conduisent chacun à un groupement OH,



Z^1 et Z^2 sont des groupements organiques liés à l'atome de silicium par une liaison Si-C et qui ne comportent pas de groupements susceptibles de réagir sur les silanes hydrolysés présents dans la composition,

C - De la silice colloïdale,

D - Un composé de l'aluminium choisi parmi

- les chélates d'aluminium

- les composés de formule (III) ou (IV)



dans lesquelles

R et R' sont des groupements alkyles à chaîne linéaire ou ramifiée de 1 à 10 atomes de carbone,

R'' est un groupement alkyle à chaîne linéaire ou ramifiée de 1 à 10 atomes de carbone, un groupement phényle, un groupement -OCR où R a la signification indiquée ci-dessus,




et n est un nombre entier de 1 à 3.

E - un solvant organique dont le point d'ébullition T , à pression atmosphérique, est compris entre 70°C et 140°C, ce constituant

étant présent lorsque le composé de l'aluminium est un chélate d'aluminium.

2. Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que le silane à groupement époxy a pour formule (V)



dans laquelle

- 10
- R¹ est un groupement alkyle de 1 à 6 atomes de carbone, préférentiellement un groupement méthyle ou éthyle,
 R² est un groupement méthyle ou un atome d'hydrogène,
 a est un nombre entier de 1 à 6,
 b représente 0, 1 ou 2.

- 15
3. Composition selon la revendication 2, caractérisée en ce que le silane de formule (V) est le γ -glycidoxypropyltriméthoxysilane.
4. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que, dans la formule (I) du constituant B,
- 20
- T¹ et T² sont des groupements alkoxy de 1 à 10 atomes de carbone,
 Z¹ et Z² sont choisis parmi les groupements alkyles de 1 à 10 atomes de carbone et les groupements aryles de 1 à 10 atomes de carbone tels que le groupement phényle.
5. Composition selon la revendication 4, caractérisée en ce que le silane de formule (I) est choisi parmi le diméthyltriméthoxysilane, le diméthyl-diéthoxysilane, le méthylphényltriméthoxysilane.
- 25
6. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comporte en outre un solvant alcoolique.
7. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que les proportions en poids des différents
- 30
- constituants A, B, C, D et E présents dans cette composition sont :
- de 130 à 230 parties de constituant A
 - de 20 à 150 parties de constituant B
 - de 200 à 800 parties de constituant C
 - de 5 à 20 parties de constituant D
 - optionnellement, de 20 à 50 parties de E
- 35
8. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle renferme au moins 1 % en poids d'eau.

9. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que l'extrait sec théorique de cette composition renferme de 5 à 20 % en poids de matière solide provenant du constituant B.
- 5 10. Composition selon la revendication 9, caractérisée en ce que ledit extrait sec théorique renferme de 8 à 16 % en poids de matière solide provenant du constituant B.
11. Composition selon la revendication 10, caractérisée en ce que ledit extrait sec théorique renferme de 10 à 15 % en poids de matière solide provenant du constituant B.
- 10 12. Article en matériau organique porteur d'un revêtement anti-abrasion obtenu par durcissement d'une composition selon l'une quelconque des revendications précédentes.
13. Article revêtu selon la revendication 12, caractérisé en ce que ledit article comprend un polymère de di(allylcarbonate) de diéthylène glycol.
- 15 14. Article revêtu selon la revendication 12 ou 13, caractérisé en ce qu'il se présente sous la forme d'une lentille ophtalmique.
15. Article revêtu selon la revendication 14, caractérisé en ce qu'il comporte, à la surface de son revêtement anti-abrasion au moins un revêtement anti-reflets.
- 20 16. Article revêtu selon la revendication 15, caractérisé en ce que le revêtement anti-reflets est constitué d'un film mono ou multicouche d'oxydes métalliques.

INSTITUT NATIONAL

de la

PROPRIETE INDUSTRIELLE

RAPPORT DE RECHERCHE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la rechercheN° d'enregistrement
nationalFA 483061
FR 9302649

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
D,X	FR-A-2 383 220 (TORAY INDUSTRIES) * revendications 1-4,9,13 * * page 1, ligne 1 - ligne 5 * * page 2, ligne 21 - page 3, ligne 15 * * page 5, ligne 10 - ligne 38 *	1-8
A	DATABASE WPI Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 92-101607 & JP-A-4 045 129 (DAIHACHI KAGAKU KOG KK.) 14 Février 1992 * abrégé *	1
A	US-A-4 355 135 (JAMES R. JANUARY) * revendications 1,19,20,36,43 *	1
A	FR-A-2 663 036 (NIPPON ARC CO. LTD.) * revendication 1 *	1
A	EP-A-0 035 609 (SWEDLOW INC.) * revendications 1,5,10 * * page 2, ligne 32 - ligne 38 *	1
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.5)
		C09D C08J C08K C08L
Date d'achèvement de la recherche		Proximité
16 Décembre 1993		Depijper, R
<p>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p>		

1
EPO FORM 1503 (1.12.92) (P04CU)

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☒ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.